

L'UNIVERS DE L'EMBALLAGE

FICHE TECHNIQUE

L'empreinte carbone de cette qualité de carton est de : 251 g eq CO₂/m²

Cette qualité est composée à 100% de papiers recyclés et est 100% recyclable (norme EN 13430).

Nos papiers sont aptes au contact direct avec des aliments secs et non gras et sont certifiés Bfr XXXVI.

Désignation produit				SF B 511		épaisseur cylindre		nb de cannelures/m
Epaisseur produit (+/- 5% , calculé selon la norme ISO3034) :				2,82	mm	B	2,7	154
Grammage produit (+/- 7% , calculé selon la norme ISO536) :				276,00	g/m²			
Composition papiers :								
	Couverture Intérieure	Cannelure 1	Médiane 1	Cannelure 2	Médiane 2	Cannelure 3	Couverture Extérieure	
	TL135	CAN100						
Caractéristiques Techniques								
Valeurs théoriques								
Tests	FCT (kN/100 can / m) <i>(Compression à plat)</i>	Eclatement (kPa)	ECT (kN/m) <i>(compression verticale)</i> <i>Perte épaisseur de 10% = -25%</i>		RCV (daN) <i>(Resistance compression verticale)</i>		Ex en caisse US <i>Selon FEFCO 201</i>	
	ISO 3035	ISO 2759	ISO 3037				L=400 mm	
Moyenne	Impossible	318	impossible		impossible		l=300 mm	
Mini	Impossible	302	Impossible		Impossible		h=300 mm	

Caractéristiques moyennes pour 95% des valeurs mesurées en atmosphère conditionnée à 23°C et 50% d'humidité relative / ISO 187

Tous les papiers utilisés sont contrôlés par banc de mesure en atmosphère conditionnée à 23°C et 50% d'humidité relative / ISO 187