



FILM ETIRABLE MANUEL TECHNO AT

INFORMATIONS GENERALES

CODE ARTICLE	63013 / 63014 / 73252 / 73323 / 63015 / 76303 / 76304
DESIGNATION	FILM ETIR AUTO 500MMX2229M TECHNOFILM AT
TYPE DE PRODUIT	PALETTISATION
MATIERE	LLDPE - POLYETHYLENE BASSE DENSITE LINEAIRE
MARCHE	EMBALLAGE
COLORIS	BLANC / TRANSPARENT / NOIR
RECYCLABLE	OUI

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

LAIZE EN MM	500	
LONGUEUR EN M	2229	
POIDS BOBINE BRUT (AVEC MANDRIN) EN KG	16	
POIDS MANDRIN EN GR	1680	
DENSITE	0.920 G/CM3	ASTM-D 1505
RESISTANCE A LA PERFORATION	3500 N/MM MIN	ASTM-D 4649
RESISTANCE A LA TRACTION A RUPTURE	MD : 60 N/MM ² TD : 19 N/MM ²	ASTM-D 882B
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	MD : 210% MIN TD : 350% MIN	ASTM-D 882B
PREETIRAGE GARANTI	60%	

INFORMATIONS LOGISTIQUES ET CONDITIONNEMENT

PAYS DE FABRICATION	Italie
NOMBRE BOBINES / CARTON	-
NOMBRE CARTONS / PALETTE	-
NOMBRE BOBINES / PALETTE	46
DIMENSIONS PALETTE EN MM	1000X1200 – H 2000

CONSEILS DE STOCKAGE

Conserver le produit dans un environnement sec et propre, loin des sources de chaleur et à l'abri des rayons du soleil.